

ИНН/КПП2463075600/246301001 ОГРН 1052463094837 юр/почтовый адрес: пр. Свободный, 75, г. Красноярск, 660041
Тел: (391)290-20-00/факс: (391)244-09-95 e-mail: info@psnr.ru. Сайт www.psnr.ru

Испытательный центр «КРАССТРОЙ»
Аттестат аккредитации №РА.RU.22СЛ32 от 11 марта 2015г.

Договор №21 - 14/21 от 16.03.2021г. ТЗ№4

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ «Красстрой»
О.С. Рашкина
« 14 » 09 2022г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№577 от 14 сентября 2022 г.

Наименование и контактные данные Заказчика: ООО «БытХим», г. Красноярск, ул. Вавилова.
2 «Д», строение 2.

Наименование продукции, НД на продукцию: ВДС-15 краска акриловая фасадная ECOLINE,
ТУ 2316-002-47843993-2012 изм. 1,2,3.

Вид испытаний: Ускоренные испытания на стойкость к воздействию климатических факторов - 3
условных года.

Дата поступления образцов: 12.07.2022г. Рег. №49 ИЦ 4/2.

Сведения об образцах: Заказчиком для испытаний предоставлены образцы
с акриловым фасадным покрытием ВДС-15 ECOLINE.

Дата испытаний: июль-август 2022 г.

Методика испытаний: ГОСТ 9.401-2018 «Единая система защиты от коррозии и старения. По-
крытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воз-
действию климатических факторов» (метод 6), ГОСТ 9.407-2015 «Единая система защиты от кор-
розии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».

Используемое испытательное оборудование: Горизонтальный морозильник MDF-392, Протокол
№23, срок действия до 10.06.2023г, аппарат искусственной погоды ИП 1-3М, протокол № 6, срок
действия до 27.08.2023г.

Условия окружающей среды: температура помещения для испытаний $t=+22,2^{\circ}\text{C}$, относительная
влажность воздуха $W=60,0\%$.

Результаты испытаний представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование показателя	Значение показателей после прохождения испытаний, кол-во циклов	
	15	22,5
ВДС-15 краска акриловая фасадная ECOLINE		
Стойкость к воздействию климатических факторов -условных лет	2	4
-качество поверхности: защитные свойства	АЗ 0	АЗ 0
декоративные свойства	АД 2	АД 2
Адгезия, балл	1	1

Примечание:

АЗ 0 - Защитные свойства не нарушены;

АД 2 - слабое, т.е. хорошо различимое изменение цвета.

Меление (М0), На ткани частицы пигмента отсутствуют

Адгезия – 0 балл, края надрезов полностью гладкие; ни один из квадратов в решетке не отслоился

Обобщенная оценка внешнего вида: АЗ 0, АД 2.

- защитные свойства не нарушены (АЗ 0);
- изменение декоративных свойств (АД 2).

По результатам испытаний установлено, что срок службы краски ВДС-15 ECOLINE, представленный на испытание, составляет 3 усл. лет - защитные свойства не нарушены.

Зам. Руководителя ИЦ
Исполнитель



Т.Н. Зиновьева
М.С. Бацеко