

ИНН/КПП2463075600/246301001 ОГРН 1052463094837 юр/почтовый адрес: пр. Свободный, 75, г. Красноярск, 660041
Тел: (391)290-20-00/факс: (391)244-09-95 e-mail: info@psnr.ru. Сайт www.psnr.ru

Испытательный центр «КРАССТРОЙ»

Аттестат аккредитации №РА.RU.22СЛ32 от 11 марта 2015г.

Договор №21-14/21 от 16.03.2021г. ТЗ№4

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ «Красстрой»
О.С. Рашкина
« 14 » 09 2022г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№575 от 14 сентября 2022 г.

Наименование и контактные данные Заказчика: ООО «БытХим», г. Красноярск, ул. Вавилова, 2 «Д», строение 2.

Наименование продукции, НД на продукцию: Краска для торцов GOODWOOD EDGE, ТУ 2316-002-47843993-2012 изм. 1,2,3.

Вид испытаний: Ускоренные испытания на стойкость к воздействию климатических факторов - 5 условных лет.

Дата поступления образцов: 12.07.2022г. Рег. №49 ИЦ 4/2.

Сведения об образцах: Заказчиком для испытаний предоставлены образцы с акриловым фасадным покрытием GOODWOOD EDGE.

Дата испытаний: июль-сентябрь 2022 г.

Методика испытаний: ГОСТ 9.401-2018 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов» (метод 6), ГОСТ 9.407-2015 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».

Используемое испытательное оборудование: Горизонтальный морозильник MDF-392, Протокол №23, срок действия до 10.06.2023г, аппарат искусственной погоды ИП 1-3М, протокол № 6, срок действия до 27.08.2023г.

Условия окружающей среды: температура помещения для испытаний $t=+22,2^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха $W=60,0\%$.

Результаты испытаний представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование показателя	Значение показателей после прохождения испытаний, кол-во циклов		
	15	22,5	37,5
GOODWOOD EDGE			
Стойкость к воздействию климатических факторов -условных лет	2	4	5
-качество поверхности: защитные свойства	А3 0	А3 0	А3 0
декоративные свойства	АД 2	АД 2	АД 3
Адгезия, балл	1	1	1

Примечание:

А3 0 - Защитные свойства не нарушены;

АД 2 - слабое, т.е. хорошо различимое изменение цвета.

АД 3 - умеренные, т.е. ясно видимое изменение цвета.

Истончение слоя лакокрасочного покрытия, поверхность изделия стало видно.

Меление (М0), На ткани частицы пигмента отсутствуют

Адгезия – 0 балл, края надрезов полностью гладкие; ни один из квадратов в решетке не отслоился

Обобщенная оценка внешнего вида: А3 0, АД 3.

- защитные свойства не нарушены (А3 0);
- изменение декоративных свойств (АД 3).

По результатам испытаний установлено, что срок службы краски для торцов GOODWOOD EDGE, представленный на испытание, составляет 5 усл. лет - защитные свойства не нарушены.

Зам. Руководителя ИЦ
Исполнитель



Т.Н. Зиновьева
М.С. Бацеко